

FICHE TECHNIQUE EUROCALCO PRÉ-ASSEMBLÉ

CB/CFB/CF

Eurocalco CB

Description:

Papier couché dont le verso cmporte des micro-capsules contenant des agents colorants. Utilisé comme feuille supérieure ou comme original de formulaire.

Coleurs disponibles: blanc, jaune, bleu, rose, vert.

Applications finales:

Formulaires, Factures

Systèmes d'impression:

Offset

Certificats:

- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Eurocalco CB

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	56	60	70	75	80	90	95
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	56	60	70	75	80	90	95
Blancheur D65/10°	ISO 11475	°CIE	±6	138	138	138	138	138	138	138
Épaisseur	ISO 534	µm	± 4	74	77	88	94	99	114	120
Opacité	ISO 2471	%	±4	81	82	87	90	89	91	93
Humidité relative	TAPPI T502 om-89	%	±5	43	43	43	40	40	40	40
Tuilage	TAPPI T427 um-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation : 28/08/2024

Eurocalco CFB

Description:

Papier couché des deux côtes. Comporte des microcapsules sur le verso et de l'argile activée sur le recto. Utilisé comme feuille intermédiaire permettant d'obtenir plusieurs copies. Il peut recevoir et transférer au même temps.

Couleurs disponibles: Blanc, jaune, bleu, rose, vert.

Applications finales:

Formulaires, Factures

Systèmes d'impression:

Offset

Certificats:

- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Eurocalco CFB

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	53	60	75	90
Grammage	ISO 536	g/m²	±4%	53	60	75	90
Blancheur D65/10º	ISO 11475	ºCIE	±6	113	113	113	113
Épaisseur	ISO 534	µm	±4	71	77	95	110
Opacité	ISO 2471	%	±4	78	81	88	91
Humidité relative	TAPPI T502 OM-89	%	±5	43	43	43	43
Tuilage	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation : 28/08/2024

Eurocalco CF

Description:

Papier couché d'un revêtement d'argile activée sur le recto.

Couleurs disponibles: Blanc, jaune, bleu, rose, vert.

Applications finales:

Formulaires, Factures

Systèmes d'impression:

Offset

Certificats:

- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Eurocalco CF

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	57	60	75	80	90	130	173
Grammage	ISO 536	g/m²	±4%	57	60	75	80	90	130	173
Blancheur D65/10º	ISO 11475	º CIE	±6	118	118	118	113	113	124	124
Épaisseur	ISO 534	µm	g≤130±4 g≥130±10	65	68	85	97	110	152	202
Opacité	ISO 2471	%	±4	80	81	84	88	91	93	97
Humidité relative	TAPPI OM -89 T502	%	±5	43	43	43	43	43	43	43
Tuilage	TAPPI UM-85 T427	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).
5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation : 28/08/2024