

Suzano Report® Premium



PREMIUM

Descrição

Description

Papel reprográfico alcalino.
High quality alkaline woodfree paper.

Principais Usos

Main Uses

Pra ser usado em copiadoras e impressoras laser e jato de tinta.
For copiers, laser and jet printers.

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	75			80			90		
			N	T		N	T		N	T	
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	75,0	± 3,0		80,0	± 3,2		90,0	± 3,7	
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	97,0	± 4,8		102,0	± 5,1		117,0	± 5,9	
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	90,0	≥ 88		92,0	≥ 90		94,0	≥ 92	
Branco CIE / CIE Whiteness	ISO 11475	nº	160	± 3		160	± 3		160	± 3	
Alvura ISO / ISO Brightness	ISO 2470	%	100	≥ 97		100	≥ 97		100	≥ 97	
Aspereza Bendtsen / Bendtsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	145	± 85		145	± 85,0		170	± 110	

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da resma. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente na resma. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 das 20 resmas analisadas. / Test climate conditions: 23°C / 50% RH (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to ream average. In order to verify, ream average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the ream. These averages will be for at least 19 of 20 reams within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right of changing.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EP.01.00003
EMIÇÃO: maclynova - 18/11/2015
VALIDADE: 18/11/2016

