



## Descrição Description

Papel reprográfico alcalino.  
High quality alkaline woodfree paper.

## Principais Usos Main Uses

Pra ser usado em copiadoras e impressoras laser e jato de tinta.  
For copiers, laser and jet printers.

| Gramatura / Grammage                   | Norma Referência/<br>Standard | Unidade<br>/ Unit | 75  |                | 80  |                |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|----------------|-----|----------------|
|                                        |                               |                   | N   | T              | N   | T              |
| Gramatura / Grammage                   | ISO 536                       | g/m <sup>2</sup>  | 75  | ± 4%           | 80  | ± 4%           |
| Espessura / Thickness                  | ISO 534                       | micra             | 95  | ± 5%           | 103 | ± 5%           |
| Opacidade / Opacity                    | ISO 2471                      | %                 | 90  | ≥ 88,0         | 92  | ≥ 90           |
| Branco CIE / CIE Whiteness             | ISO 11475                     | nº                | 145 | ≥ 140<br>≤ 150 | 145 | ≥ 140<br>≤ 150 |
| Alvura ISO / ISO Brightness            | ISO 2470                      | %                 | 94  | ≥ 92           | 94  | ≥ 92           |
| Aspereza Bendtsen / Bendtsen Roughness | ISO 8791/2                    | ml/min            | 145 | ≥ 60<br>≤ 230  | 145 | ≥ 60<br>≤ 230  |

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da resma. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente na resma. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 das 20 resmas analisadas. / Test climate conditions: 23°C / 50% RH (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to ream average. In order to verify, ream average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the ream. These averages will be for at least 19 of 20 reams within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right of changing.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano



The mark of  
responsible forestry